

- Product naam : ACRIPOL VZAJ

Product voldoet aan directive 2004/42/EC	
	car refinish zie noot 1 2004/42 IIBe(840)550
	building sector zie noot 2 2004/42 IIAi(500)500

pictogram legend	
2004/42	Referentie naar EC Directive
II.	Annex, Tabel en subcategorie van product
(000)	Grenswaarde VOC van deze subcategorie
000	Maximum VOC in product klaar voor gebruik

Kan met mengsysteem op kleur gemaakt worden

BINDER VZAJ 70
BPN 30

- Kenmerken

2 Komponenten acrylaat-polyurethane topcoat op basis van polyacrylic bindmiddel, lood en chromaatvrij.
Snel drogend, zeer goed bestand tegen weersinvloeden en UV resistent.
Zeer goede hechting op metalen ondergronden en harde kunststoffen.

- Gebruik

ACRIPOL VZAJ topcoat kan gebruikt worden als aflak in hoogwaardige verfsystemen. Is ook toepasbaar direct op staal, verzinkt materiaal en harde kunststoffen na deugdelijke voorbereiding.

- Aanbevolen verfsysteem

Houd rekening met uitdamp tijden en pot-life van het produkt.
Breng een of twee lagen Acripol VZAJ aan als aflak over epoxy, epoxy vinyl, polyacrylic, etc. primers.
Een of meer lagen Acripol VZAJ direct over deugdelijk voorbereide ondergronden.
Breng niet meer dan 100 micron droge laagdikte aan.
Het is aan te bevelen om applicatie en doordrogging te laten plaats vinden bij temperaturen van minimaal 15°C; en een relatieve luchtvochtigheid van minder dan 85%. De ondergrond moet minimaal 3 graden°C boven het dauwpunt zijn, teneinde roestvorming en slechte hechting te voorkomen.

- Applicatie methode en spuitviscositeit

spuit : 10 - 20% met X 36 of X 4 Thinner (polyurethane)
airless : 10 - 15% met X 36 of X 4 thinner (polyurethane)
Gebruik Thinner X570 slow bij hoge temperaturen of grote objecten

- Technische basis gegevens

soortelijk gewicht min. 1,210 g/l - max. 1,410 g/l

Vaste stof : gewicht : min. 64,3 % - max. 73,7 %
volume : min. 51,9 % - max. 58,8 %

Viscositeit DIN 4/25°C : min. 18" - max. 22"

Glans : 85 - 90

Kleur : alle kleuren van het EUROMIX mengsysteem.

Product type : 2 component

Verharder ratio : volume

QA 2009 / QA 2028		3
QA 2029 / QA 2037		1
QA 2066		5
QA2067		1

Pot-life bij 25°C : 3 uur

Droge laagdikte : 50 - 60 microns

Theor.rendement : min. 8.5 m²/l - max. 11.5 m²/l

Drogging bij 25°C :

stofdroog : 10 - 20 min.

kleefvrij : 60 - 80 min.

hanteerbaar : 4 - 5 uur

doorgehard : na 7 dagen

Oven : 40 min op 60°C

Temperatuur bestendigheid : 100°C

Houdbaarheid : 24 maanden bij + 5/35°C.

Hierboven vermelde informatie is gebaseerd op onze beste ervaringen, echter, onder wisselende omstandigheden tijdens gebruik kan deze informatie slechts als indicatie worden beschouwd.